KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PIANA POLIURETANOWA MEGA 70

WŁAŚCIWOŚCI

Poliuretanowa profesjonalna piana montażowo - uszczelniająca o doskonałych parametrach użytkowych. Doskonała przyczepność do typowych materiałów stosowanych w budownictwie takich jak: beton, metal, drewno i twarde PCV. Elastyczność i stabilność kształtu (brak skurczów pierwotnych i wtórnych) sprawiają że wykonane nimi uszczelnienia są trwałe i szczelne przez wiele lat. Zwięzła, drobnokomórkowa struktura o zamkniętych porach nadaje piankom wyjątkową stabilność oraz czyni z nich produkt o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Wysoka wydajność z jednostkowego opakowania, krótki czas utwardzania, oraz szeroki zakres temperatur pracy pozwalają na prowadzenie prac szybko i komfortowo.

Piana Mega 70 jest wersją o zwiększonej wydajności z opakowania, aż do 70L, aplikowanej za pomocą specjalnego pistoletu.

ZASTOSOWANIE

Profesjonalny montaż ościeżnic okiennych i drzwiowych z drewna, twardego PCV, stali i aluminium. Wypełnianie przepustów, przełomów i szczelin w murach, montaż i uzupełnianie izolacji cieplnych dachów i stropodachów, systemów dociepleń, sieci wodnych i centralnego ogrzewania, wytłumianie i wyciszanie ścian działowych, łączenie i klejenie. Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków i w konstrukcjach szkieletowych, klejenie i izolowanie paneli ściennych blach falistych, dachówek itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna 20°C). Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić pistolet do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki "do góry dnem". Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę. Szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi, np. nożem. Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. tynku, farb. Rozpoczęte opakowanie najlepiej zużyć do końca. Świeże zabrudzenia z pianki oraz pistolety po użyciu czyścić za pomocą czyścika.

Przy osadzaniu drzwi i ram okiennych stosować się do zaleceń producenta – zaleca się stosować łączniki mechaniczne.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PIANA POLIURETANOWA MEGA 70

DANE TECHNICZNE

Skład	: poliuretan,
Kolor	: kremowy,
Gęstość pozorna, całkowita	: 20 ±15% kg/m^3,
Tworzenie naskórka*	: około 4 – 7 min,
Czas cięcia:	: 16 ±10% min,
Czas wiązania*	: od 2 do 24 h
Temperatura puszki	: >10^{0}C
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	: -50^{0}C - +90^{0}C,
Stabilność wymiarów (kurczliwość)	: ±5% (przy temp. +40°C, 95% RH, 48h),
Wydajność (swobodne spienianie)*	: do około 70L.

* Podane wartości zależą od grubości warstwy pianki, temperatury oraz wilgotności powietrza. Pianka utwardza się wilgocią powietrza – wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności proces przebiega szybciej. Produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0608 wydanie 1.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik w temp. od 5°C do 30°C w pozycji pionowej.

Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE

Pojemnik aerozolowy 870 ml netto/12 szt karton.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch, rękawice).
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.

4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.
5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:
Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.